BOLETIN TECNICO
5228/0710

Lubekrafft® KHS



GRASA SINTETICA DE ALTO RENDIMIENTO PARA VELOCIDADES EXTREMAS

DESCRIPCION

Lubekrafft® **KHS** es una grasa sintética de muy altas prestaciones a altas e incluso a bajas temperaturas, con buena capacidad de carga, preparada especialmente para su uso en rodamientos que funcionan a muy altas revoluciones.

Exenta de compuestos de plomo, metales pesados y otros compuestos perjudiciales para el Medio Ambiente.

APLICACIÓN

Lubekrafft® **KHS** es muy apropiado en rodamientos y cojinetes, y en general para todas aquellas situaciones en las que se requiera una grasa para elementos a muy altas velocidades y/o elevadas temperaturas y cargas de trabajo, como por ejemplo en rodamientos de ventiladores, exhaustores, motores eléctricos, cabezales de máquina herramienta, etc.

MODO DE EMPLEO

Lubekrafft® **KHS** se utiliza como una grasa convencional mediante bomba de engrase manual, espátula o engrase centralizado.


Lubekrafft® **KHS** es compatible con cualquier grasa de igual base (espesante y aceite). En caso contrario consultar con nuestro Departamento Técnico.


VENTAJAS

- Muy amplio rango de temperaturas.
- Alta resistencia a las cargas.
- Excelente factor de velocidad.
- Elevada resistencia al agua.
- Muy elevada resistencia a la oxidación. Gran durabilidad.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color	....	Beige
Rango de Temperaturas	....	-40ºC hasta +120ºC
Viscos. del aceite base a 40º C (ASTM D 445)	....	10 cSt
Densidad (ISO 2811)	....	0,9 g/ml
Penetración (ASTM-D-217 (mm/10))	....	265 – 295
Consistencia (ASTM-D-217)	....	NLGI 2
Punto de Gota (ASTM D 566)	....	270 º C
Valor DxN	....	10^6 mm/min
Ensayo de corrosión Emcor (ASTM D 6138)	....	0/1
Carga de Soldadura (DIN 51350, p 4)	…………………………………..	2000 N


Nota : Estos datos representan valores medios después de diferentes ensayos. Dada la amplia variedad de condiciones de funcionamiento, estos datos no constituyen base para la fijación de especificaciones.


KRAFFT, SLU
Carretera de Urnieta, s/n – Apartado, 14
Teléfono 943 410 400 / Fax 943 410 440
20140 ANDOAIN (Guipúzcoa)
DELEGACIONES :
MADRID – BARCELONA – VALENCIA –VIGO – LAS PALMAS DE G. CANARIA